

Порода – ель, сосна.

Влажность – 12-18%. Допуск – по толщине +/- 1 мм, по ширине +/- 3 мм.

Нормы по порокам древесины и дефектам обработки для лицевой стороны изделия

Пороки древесины и дефекты обработки	Сорт А	Сорт В
1.Сучки здоровые сросшиеся и частично сросшиеся	Допускаются	Допускаются
2.Сучки здоровые несросшиеся	Допускаются диаметром до 15 мм	Допускаются диаметром до 50 мм
3.Выпадающие сучки	Допускаются диаметром до 5 мм (1 шт. на 1 пог.м)	Допускаются диаметром до 15 мм с выходом на кромку (1 шт. на 1 пог.м)
4.Черные сучки	Допускаются диаметром до 7 мм	Допускаются диаметром до 15 мм
5.Сучки загнившие, гнилые и табачные; отверстия от выпавших сучков; вырывы, сколы в зоне сучков	Допускаются: 1.На верхней кромке паза диаметром до 5 мм (1 шт. на 1 пог.м); 2.На гребне – невидимые после сборки	Допускаются диаметром до 15 мм (1 шт. на 1 пог.м)
6.Трещины пластевые и торцовые	Допускаются: 1.Сквозные - длиной до 95 мм; 2.Сомкнутые (волосяные) - до 0,5 длины детали; 3.Невидимые после сборки – без ограничений	Допускаются диаметром до 15 мм
7.Трещины в сучках шириной более 1мм	Допускаются длиной до 15 мм	Допускаются длиной до 30 мм
8.Сердцевина	Допускается до 0,5 длины детали	Допускается
9.Крень	Допускается, если не влияет на сборку	
10.Смоляные кармашки шириной более 3 мм	Допускаются длиной до 20 мм (2 шт. на 1 пог.м)	Допускаются
11.Засмолки	Допускаются	Допускаются
12.Прорость шириной до 7 мм	Допускается длиной до 46 мм	Допускаются
13.Червоточина	Не допускается	Допускается мелкая (3 шт. на 1 пог.м)
14.Гниль	Не допускается	Не допускается
15.Окраска	Допускается до 10% поверхности	Допускается
16.Синева	Не допускается	Допускается светлая в виде пятен и полос, общей площадью до 10% поверхности
17.Обзол	Не допускается	Допускается без ограничения невидимый после сборки
18.Обработка	Допускаются незначительные дефекты строжки (шероховатость и мелкие вырывы на кромке и в зоне сучков)	Допускается непрострог на гребне и до 10% на пласти, а также другие дефекты строжки, не влияющие на сборку

Примечание:

1. Допускается непрострог на обратной стороне изделия.
2. Допускается до 10 % изделий низшего сорта, от общего объема.
3. Измерение толщины, ширины материала необходимо производить не менее 15 см от торца доски и в хорошо простроганном месте обратной стороны изделия.

*

Сучок здоровый светлый - имеет цвет близкий к цвету самой древесины, по структуре плотный, твёрдый.

Сучок здоровый тёмный - значительно темнее самой древесины, по структуре плотный, твёрдый.

Сучок несросшийся - имеет по окружности чёрный ободок, сам сучок плотный, может быть и тёмным быть и тёмным и светлым.

Сучок частично сросшийся - часть окружности сучка имеет чёрный ободок, сам сучок плотный.

ИЗМЕРЕНИЕ СУЧКА ПРОИЗВОДИТСЯ ВДОЛЬ РЕБРА ПИЛОМАТЕРИАЛА, Т.Е. ПО ДЛИНЕ ИЗДЕЛИЯ.