

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫЕ
Технические условия, ГОСТ 8486-86

Показатель, признак, порок древесины, его расположение	Требования для сортов	
	1-3 сорт	4 сорт
Сучки сросшиеся здоровые	Диаметр не более 50% от ширины изделия и кол-во не более 4шт. на 1 п.м.	Допускаются
Сучки сросшиеся кромочные, при толщине до 40 мм	Диаметр не ограничен, количество не более 2 шт.	Допускается
Сучки сросшиеся кромочные, толщина 40 мм и более	Диаметр не ограничен, количество не более 3шт.	Допускается
Сучки частично сросшиеся и несросшиеся, пластевые и ребровые	Диаметр не более 33% от ширины изделия и количество не более 3шт. на 1 п.м.	Диаметр не более 50% от ширины изделия и кол-во не более 4шт. на 1 п.м.
Сучки частично сросшиеся и несросшиеся, кромочные, при толщине до 40 мм	Диаметр не ограничен, количество не более 2шт.	Диаметр не ограничен, кол-во не более 2шт.
Сучки частично сросшиеся и несросшиеся, кромочные, при толщине более 40 мм	Диаметр не более 67% от ширины изделия и количество не более 2шт. на 1 п.м.	Диаметр не ограничен, кол-во не более 3шт.
Сучки загнившие и гнилые	Диаметр - по нормам для сросшихся и несросшихся сучков, число - не более половины от их допускаемого количества	
Трещины пластевые и кромочные, в т.ч. выходящие на торец	Длиной не более 50% от длины изделия	Допускаются
Трещины пластевые сквозные, в т.ч. выходящие на торец:	Допускаются	Допускаются
Трещины торцовые (кроме трещин от усушки),	Длиной не более 50% от ширины изделия	Допускаются
Смоляные кармашки	Не более 4 штук на одном погонном метре изделия	Допускаются
Сердцевина и двойная сердцевина	Допускается	
Рак, Прорость (односторонняя):	Шириной не более 25% от ширины изделия	Допускается
Рак, Прорость (односторонняя):	Длиной не более 10% от длины изделия	Допускается
Грибные ядровые пятна	Площадь покрытия не больше 20% от площади изделия	Допускаются
Грибные окраски и плесень (поверхностные)	Не допускаются	
Грибные окраски и плесень (глубокие)	Не больше 50% от площади изделия	Допускается
Гнили	не допускаются	
Пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен и полос	не допускается	допускается
Червоточина	Не более 3шт. на один погонный метр изделия	Не более 6шт. на один пог. метр
Инеродные включения	Не допускаются	
Обзол острый	Не допускается	Ширина до 50% от ширины изделия, длина до 25%
Тупой обзол: на пластьях и кромках без ограничения по длине	Шириной не более 33% от ширины изделия	Допускается
Тупой обзол на отдельных участках кромок	Шириной не более 66% от ширины изделия	Допускается
Тупой обзол на отдельных участках кромок	Длиной не более 25% от длины изделия	Допускается

- Изделия смешанного сорта не подлежат рассортировке и приобретаются партиями.
- В партии допускается до 10% изделий низшего сорта.