


Порода – ель, сосна.

Влажность – 15% (+/- 3%). Допуск по толщине +/- 1 мм, по ширине +/- 3 мм.

Нормы по порокам древесины и дефектам обработки для лицевой стороны изделия:

Пороки древесины и дефекты обработки	Фото	Сорт АВ
1. Сучки здоровые сросшиеся и частично сросшиеся		Допускаются
2. Сучки здоровые несросшиеся		Допускаются диаметром до 1/5 ширины изделия
3. Выпадающие сучки		Допускаются диаметром до 1/8 ширины изделия с выходом на кромку (1 шт. на 1 пог.м)
4. Черные сучки (глазки)		Допускаются диаметром до 1/5 ширины изделия
5. Сучки загнившие, гнилые и табачные; отверстия от сучков; вырывы, сколы в зоне сучков		Допускается на нижней кромке паза без ограничений
		Допускается на гребне не видимые при сборке
		Допускается на верхней кромке паза диаметром до 1/8 ширины изделия (1 шт. на 1 пог.м)
6. Трещины торцевые и пластевые		Сквозные допускаются длиной до 300 мм
		Сомкнутые (волосяные) допускаются без ограничений
7. Трещины в сучках шириной более 1мм		Допускаются
8. Сердцевина		Допускается
9. Крень		Допускается, если не влияет на сборку
10. Смоляные кармашки (шириной более 3мм)		Допускается длиной до 20 мм (2 шт. на 1 пог.м)
11. Засмолки		Допускаются
12. Прорось		Допускается размером до 1/5 ширины изделия

13. Червоточина		Допускается мелкая (3 шт. на 1 пог.м)
14. Гниль		Не допускается
15. Окраска		Допускается до 20% поверхности
16. Синева		Допускается светлая до 10% поверхности
17. Обзол		Допускается не видимый после сборки
18. Дефекты обработки		Допускается без ограничения не видимые после сборки
		Допускается шероховатость до 200 мкм и вырывы до 3 мм в зоне сучков
19. Нарушение целостности шипа/паза		Допускается до 30% длины шипа, не видимое при сборке и задней кромки паза без ограничений

Важно:

Согласно ГОСТ 8242-88 приемка материала осуществляется партиями.

- В партии допускается до 10% материала низшего сорта

- Измерение толщины и ширины производится на расстоянии 150 мм от торца в хорошо простроганном месте изделия